

Технические характеристики

Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	0,63
Максимальная толщина клеевого шва, мм	15
Количество воды, л, на 1 кг смеси	0,24-0,28
Количество воды, л, на 25 кг смеси	6,0-7,0
Сползание плитки с вертикальной поверхности, мм, не более	0,5
Открытое время работы (интервал времени между нанесением растворной смеси на основание и укладкой плитки), мин., не менее	25
Время корректировки плитки, мин., не менее	30
Жизнеспособность растворной смеси, ч.	4
Возможность хождения и проведения затирочных работ, ч., через	24
Температурный режим эксплуатации, °С	от -50 до +70
Марка по прочности на сжатие, не менее	M75
Марка по морозостойкости, не менее	F75
Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее, керамическая плитка	1,5
Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее, керамогранит	1,0
Класс клея по европейскому стандарту EN 12004	C1T