

Технические характеристики

Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм	0,63
Расход материала при толщине слоя в 1 мм, кг/м ²	0,9-1,0
Количество воды, л, на 1 кг смеси	0,44-0,50
Количество воды, л, на 15 кг смеси	6,6-7,5
Подвижность растворной смеси	Пк3
Время использования готовой растворной смеси, мин., не более	90
Марка раствора по прочности	M25
Температура раствора в процессе эксплуатации, °С, не более	+60
Плотность раствора	D1100
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370