

Технические характеристики

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Расход материала при толщине слоя в 1 мм, кг/м ²	1,2-1,3
Количество воды, л, на 1 кг смеси	0,15-0,18
Количество воды, л, на 25 кг смеси	3,8-4,5
Подвижность растворной смеси	Пк3
Время использования готовой растворной смеси, час, не более	4
Марка раствора по прочности	M50
Марка раствора по морозостойкости	F100
Температура раствора в процессе эксплуатации, °С, не более	до +60
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370