

Технические характеристики

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,2
Расход воды, л/кг, на 1 кг смеси	0,34-0,38
Расход воды, л/кг, на 20 кг смеси	6,80-7,6
Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,0-1,1
Жизнеспособность нанесенной растворной смеси, мин, не менее	20
Время высыхания шпаклевочного покрытия до степени 3 по ГОСТ 19007-73, часов, не более	6
Время использования готовой растворной смеси, час, не более	4
Прочность сцепления с основанием в возрасте 3 суток, МПа, не менее	0,3
Водостойкость	водостойкая
Средняя плотность раствора в проектном возрасте, кг/м ³	1300
Марка по морозостойкости, не менее	F150
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370